

液状硅脱模剂

AC4368/AC4368E

1. 特征

硅具有难以附着其他物质的特殊性质。

液态脱模剂 AC4368 发挥了硅的脱模，非附着性。在环氧树脂等铸造材料的脱模，聚丙烯等热塑性的金属成型脱模剂显出优良特性，工业一般脱模剂有常年的使用实绩。

2. 特点

- 高性能的脱模性，非附着性。
- 优良的耐热性，由于较少的碳气体，化学惰性。由于不易造成炭化，所以不会引起化学变化。
- 表面张力低可以到达复杂类型的细节。
- 不污染成品表面，给与优异的光泽。

3. 用途

- 聚酯，环氧，聚氨酯，丙烯酸，酚醛，三聚氰胺等，尤其是用在较强吸附力塑料的脱模。
- 铸造树脂的电子元件的脱模剂。办公机械，电器开关，家具抽屉，螺栓和螺母，机械零件的摩擦发生部的润滑。

4. 产品特性

色 调：无色透明，加特纳（色数测定方式2） ASTM D 1544-58T

粘 度：15cps(25℃、MAX) ASTM D 1824

比 重：0.69~0.74(25℃) ASTM D 1476

固体含量：7~9%

闪 点：-17.8℃ ASTM D 0092

燃 点：247℃ ASTM D 0092

虽然本资料的数据是根据有信赖性的实验，但是是代表值而不是规格值。

所以请注意根据使用条件和使用方法性能会有变化。

5. 操作注意事项

- 请使用在通风良好的地方。
- 不要在明火，烟草火附近使用。
- 如果需要了解安全性和操作方法的详细内容，请参考MSDS。

稲畑産業(株)情報画像本部 FPD-Ⅱ 光学小组

東京都中央区日本橋本町2-8-2

Tel:03-3639-6616

Fax:03-3639-6782