

品達集團

UVG-238 (C) 保护油墨

• 简介

UVG-238 (C) 系列为 UV 固化网印油墨, 固化后, 对底材具有接着性佳、能有效的保护玻璃表面, 防止划伤, 退墨快, 呈片状脱墨。

• 用途

用于玻璃保护制程技术之专业油墨

• 操作条件 (使用前请搅拌 3~5 分钟)

干燥条件	2500-3000MJ/CM ² ,
网版网目	300 meshes (120T)
刮刀硬度	60~70°
印刷膜厚	15-18 μ

• 特性

测试项目	测试方法	结果
色相	目视	绿色
接着性	3M 胶带测试	Passed
硬度	铅笔硬度计	4H

**以上参数依实际操作情形及机器型号不同而略有差异

• 油墨物性

黏 度: 10,000±3000CPS/25℃

• 退墨条件

1、氢氧化钾与氢氧化钠按 1:1 比例混合; 2、配置成 5%-7%浓度的溶液; 3、加热至 70-80 摄氏度, 1-2 分钟即可脱墨

• 贮存条件

- 1、室内温度:20-30 C、相对湿度: <80%
- 2、避免日光直射贮存于阴凉处,

• 保存期限

常温下可使用 3 个月

• 其它注意事项

- 1、建议 CNC 时切削液 PH 值≤9
- 2、开料刀具推荐使用直径 2.5 毫米, 刀具角度 65 度+125 度

ADD:广东省中山市港口镇穗安村福田六路 5 号 TEL:86-760-88437060 FAX:86-760-88406630