

品達集團

BK-709 黑色

• 简介

BK-709 黑色为二液型网印油墨，经热固化后，对底材接着性佳、韧性强。

• 用途

用于玻璃、金属等印刷技术之专业油墨

• 操作条件

干燥条件强制干燥温度150-180℃ 温度烘烤30min ，然后室温静置24 小时。

网版网目350~380 meshes

刮刀硬度60~70°

刮刀印刷角度80°

• 油墨物性

黏度： 18000±1000CPS/25℃

稀释溶剂： TH-979 稀释剂

• 混合比例

10(主剂)：1 固化剂(BN-011 固化剂)。主剂与固化剂混合后，使用寿命约4 小时。

• 贮存条件

1、室内温度:20-30 C、相对湿度: <80%

2、避免日光直射贮存于阴凉处，

• 保存期限

正常情形下可使用6 个月。

• 其它注意事项

1、固化剂开罐后，请儘速使用完(因为固化剂对温度及湿度敏感)以免硬化。

2、需要重复印刷须注意硬化程度，以免有层间附着问题。