

品達集團

BK-709-1 黑色

● 简介

BK-709-1 黑色为二液型网印油墨，经热固化后，对底材接着性佳、韧性强。

● 用途

用于玻璃、金属等印刷技术之专业油墨

● 操作条件

干燥条件	强制干燥温度 150-180℃ 温度烘烤30min然后室温静置24 小时。
网版网目	350~380 meshes
刮刀硬度	60~70°
刮刀印刷角度	80°

● 油墨物性

黏 度:	18000±1000CPS/25℃
稀释溶剂:	TH-979 稀释剂

● 混合比例

10(主剂) : 1 固化剂(BN-011 固化剂)。主剂与固化剂混合后，使用寿命约4 小时。

● 贮存条件

- 1 室内温度:20-30 C 、相对湿度: <80%
- 2 避免日光直射贮存于阴凉处

● 保存期限

正常情形下可使用6 个月。

● 其它注意事项

- 1 固化剂开罐后，请尽速使用完(因为固化剂对温度及湿度敏感)以免硬化。
- 2 需要重复印刷须注意硬化程度，以免有层间附着问题。